

Medias Cañas de Lana de Roca Silan 1200®

Ficha Técnica / Producto.

DRATSA

Eficiencia
Térmica.

Medias Cañas de Lana de Roca Silan 1200®

Ventajas de la lana de roca.

- A** Este material aislante está hecho con una densidad mínima de 6 lbs. y cumple con la norma internacional A.S.T.M. C 595 tipo III.
- B** Esta mayor densidad le da mejor resistencia mecánica y reduce el calibre de la lámina de acabado. Estos cilindros mantienen su rigidez, espesor, y densidad en toda su estructura aún en condiciones de uso extremas.
- C** Su rigidez facilita el manejo e instalación.

Espesores: de 1" a 4" en incrementos de 1/2"

Asbestos: no contiene

Conductividad Térmica: a una temp. media de 400°F
{ $k = 0.41$ (btu*pulg./h.*pie²* °f)

Rangos De Temperatura: de -15°C a 650°C



Somos fabricantes de productos de la mejor calidad con las más altas certificaciones.

CONCESIONARIO EXCLUSIVO

DRATSA Eficiencia Térmica.



Ficha Técnica / Productos.



SILAN 1200 PREFORMADO DE LANA DE ROCA

E S P E S O R									
Ø	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"
1/2"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"
3/4"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"
1"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"
1 1/4"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"
1 1/2"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"
2"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"
2 1/2"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"
3"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"
4"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"
5"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"
6"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"
8"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"
10"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"
12"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"
14"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"
16"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"
18"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"
20"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"



Emiliano Zapata No. 495
Las Liebres, CP 45623
San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco.

T. (33) 33334248
T. (33) 36891361

Lunes a Viernes: 09:00 AM - 06:00PM
Sábado: 09:00 AM - 03:00PM

contacto@dratsa.com

dratsa.com

